



Watergedragen, isolerende, zeer goed dekkende, spanningsarme, matte binnenmuurverf.

Toepassing

- Voor het isoleren van nicotinevlekken, brandschades (droge watervlekken en roet) en houtinhoud-stoffen
- Voor het renoveren van plafonds en wanden

Eigenschappen

- Waterverdunbaar
- Uitstekende isolerende eigenschappen
- Aan te kleuren met Vista Universele Mengkleur (pasteltinten)
- Dekkingsklasse 1, zeer goede dekkraft
- Schrobklasse 2, volgens NEN EN 13300
- Spanningsarm
- Goede vloeiing
- Niet vergelend
- Meerdere lagen per dag mogelijk
- Toepasbaar in ruimten waar voedingsmiddelen worden geproduceerd of bewerkt
- Mooi mat uiterlijk

Product

Bindmiddelbasis: Speciale polymeren

Pigment: Rutil titaandioxide

Kleuren: Wit

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: Ca. 6 m²/ltr, afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode

Glansgraad: Mat

Verdunning: Gebruiksklaar

Dichtheid: Ca. 1,51 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwasten, rollen, spuiten (Airless).



Dichtgewoven (microvezel) roller 13-18 mm poolhoogte.

Spuitgegevens

Type:	Wagner Airless
Tip:	0.017
Hoek:	40°
Materiaaldruk:	80 bar
Pistoolfilter:	Wit
Viscositeit:	5% verdund met water

Verdunnen met water vermindert de isolerende werking van het product.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met water.

Bij spuitapparatuur dient dit zeer zorgvuldig te gebeuren.

Aankleuren:

Met Vista Universele Mengkleur of watergedragen pasta's uit de mengmachine.

Alleen pasteltinten van uit wit.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en niet boven de 30 °C omgeving- en objecttemperatuur.

RV tussen 30% en 60%

Bij temperaturen lager dan 15 °C kan de isolatie waarde teruglopen.

Droging (+20 °C/55% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min.

Duimvast: Na ca. 40 min.

Overschilderbaar: Na ca. 4 uur

Doorgedroogd: Na ca. 24 uur

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid leiden tot langere droogtijden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.

Vervuilde ondergrond

Nicotine- en roetvervuilingen niet afwassen.

Droog afborstelen.

Vista Aqua BO-KH kan direct op de vervuilde ondergrond worden toegepast.

Watervlekken moeten droog zijn.

Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aan te bevelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Poederende of sterk zuigende ondergronden

Eerst fixeren met Südwest Hydrogrund.

Na droging 1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aanbrengen.

Niet zuigende ondergronden (muurverf)

1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aanbrengen.

Hout

1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aanbrengen.

Gips, beton, pleisterwerk

1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aanbrengen.

Kalk en oude lijmverven (veegvast)

Kunnen alleen behandeld worden met de oplosmiddelhoudende Vista BO-KH.

Eerst een proefvlak plaatsen.

Bijzondere aanwijzing

Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Vista Aqua BO-KH aan te bevelen.

Het product is gebruiksklaar.

Verdunnen kan de isolatiewaarde verminderen.

Bij zeer zware verontreinigingen is het soms noodzakelijk om eerst een laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond aan te brengen.

In sommige situaties is het niet mogelijk om met watergedragen producten te isoleren.

In die voorkomende gevallen zal de (oplosmiddelhoudende) Vista BO-KH toegepast moeten worden.

Bij het overschilderen van Vista Aqua BO-KH met een niet isolerende watergedragen muurverf,

kunnen de verontreinigingen alsnog doorslaan.

Overschilderen met een spanningsvrij product is zeer raadzaam.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.