



Goudkleurige effectlak.

## Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op ijzer en staal
- Op hout en spaanplaat
- Op pijpen, verwarmingsradiatoren
- Hekken, deuren maar ook op autovelgen

## Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 150 °C (zonder optische veranderingen)
- Zijdeglanzend oppervlak
- Mooi metaal effect

## Product

Bindmiddelbasis: Alkydhars

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kleuren:    | Goud                                                                          |
| Verpakking: | 125 ml, 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr                                             |
| Verbruik:   | Ca. 12 m <sup>2</sup> /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode |
| Glansgraad: | Zijdeglanzend                                                                 |
| Dichtheid:  | Ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                                     |
| Verdunning: | Südwest verdunner V21                                                         |
| Opslag:     | Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd                  |

## Applicatie

Met kwast, rol en spuit.

Hogedruk

|               |             |
|---------------|-------------|
| Spuitopening: | 1,5 mm      |
| Luchtdruk:    | 3,0-5,0 bar |

Airless

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Spuitopening:  | 0,0011-0,0013 inch |
| Materiaaldruk: | 160-180 bar        |

Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% verdunnen.



Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunner V21.

## Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

## Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Stofdroog:        | Na ca. 6-8 uur   |
| Overschilderbaar: | Na ca. 12-14 uur |
| Doorgedroogd:     | Na ca. 2-3 dagen |

## Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

### IJzer en staal

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½ - ST 3).  
Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

### Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen.  
Indien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

### Hout

Grondig reinigen.  
Het geheel schuren met korrel P150.  
Ontstoffen en vervolgens met Südwest All-Grund gronden.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

### Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.  
1 laag Südwest All-Grund aanbrengen.  
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

### **Bijzondere aanwijzing**

Door de toepassing van echte metaalpigmenten kan niet direct een vernis over de Goudlak aangebracht worden.

Een laag half-om-half Goudlak vermengt met Südwest Paladur.

Afwerken met Südwest Paladur.

### **Beschermende maatregelen**

Zie veiligheidsblad.

### **Kentekenen**

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
2-9-2022.